

Aluno nº: 93270

email: joao.fernandes.marques@tecnico.ulisboa.pt

Informações: Identifique todas as folhas.O teste é com consulta dos elementos escritos disponibilizados na página da disciplina.Não se limite a colocar expressões e resultados, justifique as respostas.

Podem ser usadas calculadoras, desde que não tenham qualquer forma de comunicação.

Problema 3

a) A lei constitutiva dum material *hookeano* homogéneo e isotrópico é dada por

$$\varepsilon_{ij} = 1/E [(1 + \nu) \sigma_{ij} - \nu \sigma_{kk} \delta_{ij}],$$

em que E é o módulo de Young e ν o coeficiente de Poisson. Depois de definir módulo de rigidez ao corte G, estabeleça a relação entre G e o módulo E e o coeficiente ν .

b) Um material ortotrópico em tensão plana tem a seguinte matriz de flexibilidade:

$$\begin{pmatrix} e_{11} \\ e_{22} \\ \gamma_{12} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1/E_{11} & -\nu_{21}/E_{22} & 0 \\ -\nu_{12}/E_{11} & 1/E_{22} & 0 \\ 0 & 0 & 1/G_{12} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} \\ \sigma_{22} \\ \sigma_{12} \end{pmatrix},$$

Os módulos e coeficiente desse material têm os seguintes valores num referencial com eixos x_1 e x_2 :

	Propriedades
E_{11} [GPa]	70
E_{22} [GPa]	70
G_{12} [GPa]	5
ν_{12}	0

Determine o módulo de rigidez ao corte G do material numa direção a 45° com os eixos x_1 e x_2 . Pode utilizar o círculo de Mohr para representar as tensões e as deformações.